

# Ausschreibungstext

**Fabrikat:** Harzer Tera Pflaster

Betonpflasterstein scharfkantig oder alternativ auch mit gebrochenem Kantenverlauf -gerumpelt-, ohne Fase, gefertigt nach DIN EN 1338 Typ DI

**Farben:** grau, anthrazit, rot, ocker oder erdbraun  
weitere Farben auf Anfrage

**Formate:** Einzelsteine  
23 x 18 cm  
18 x 15,3 cm  
15,3 x 12 cm

**Steinstärken:** 8 cm oder 10 cm

Die Verlegung muss aus mindestens 3 Paketen gleichzeitig erfolgen.

**Sonstiges:** Die verarbeiteten Sande und Gesteinskörnungen müssen nach der "Richtlinie Alkalireaktion in Beton des DAfStb" als unbedenklich, E I-O bzw. E I-OF, beurteilt sein. Zeugnisse aus der Eigenüberwachung der Vorlieferanten sind vorzulegen.

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN 18318. Die Steine sind beispielsweise im gemischten Verband oder Reihe zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln der verlegten Steine muss mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

**Mustersteine sind dem AG vorzulegen.**

**Hersteller:**

**Harzer Betonwarenwerke**

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Okerstraße 28

38690 Goslar

Telefon 05324-8920

Fax 05324-8969

info@harzer-beton.de

[www.harzer-beton.de](http://www.harzer-beton.de)



oder gleichwertig.

\_\_\_\_\_ qm

\_\_\_\_\_ €/qm

\_\_\_\_\_ €