

Ausschreibungstext

Fabrikat: Harzer Rechteck Pflaster

Betonpflasterstein mit oder ohne Fase
nach DIN EN 1338 Typ DI

Farbe: grau, anthrazit, rot, herbstlaub, mediterran, weinlaub
Sonderfarben auf Anfrage!

Formate: 20 x 10 cm **Steinstärke 6 cm**

Mit Fase: Handverlegung

Formate: 20 x 10 cm **Steinstärke 8 cm**
10 x 10 cm

Mit Fase: Hand- und Maschinenverlegung
Ohne Fase: Hand- und Maschinenverlegung

Formate: 20 x 10 cm **Steinstärke 10 cm**
10 x 10 cm

Mit Fase: Hand- und Maschinenverlegung
Ohne Fase: Maschinenverlegung

Sonstiges: Die verarbeiteten Sande und Gesteinskörnungen müssen nach der "Richtlinie Alkalireaktion in Beton des DAfStb" als unbedenklich, E I-O bzw. E I-OF, beurteilt sein. Zeugnisse aus der Eigenüberwachung der Vorlieferanten sind vorzulegen.

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN 18318. Die Steine beispielsweise sind im gemischten Verband oder Reihe zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln der verlegten Steine muss mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

Mustersteine sind dem AG vorzulegen.

Hersteller:

Harzer Betonwarenwerke

Rolf Pöthmann Handels GmbH

Okerstraße 28

38690 Goslar

Telefon 05324-8920

Fax 05324-8969

info@harzer-beton.de

www.harzer-beton.de



oder gleichwertig.

_____ qm

_____ €/qm

_____ €