

# Ausschreibungstext

Fabrikat: Harzer U-Verbund Pflaster  
Betonpflasterstein mit oder ohne Fase  
nach DIN EN 1338 Typ DI

**Farbe:** grau, anthrazit, rot  
Sonderfarben auf Anfrage!

---

**Formate:** 22,5 x 11,25 cm **Steinstärke 8 cm**  
11,25 x 11,25 cm

**Mit Fase: Hand- und Maschinenverlegung**  
**Ohne Fase: Maschinenverlegung**

---

**Formate:** 22,5 x 11,25 cm **Steinstärke 10 cm**  
11,25 x 11,25 cm

**Mit Minifase: Maschinenverlegung**

---

**Sonstiges:** Die verarbeiteten Sande und Gesteinskörnungen müssen nach der "Richtlinie Alkalireaktion in Beton des DAfStb" als unbedenklich, E I-O bzw. E I-OF, beurteilt sein. Zeugnisse aus der Eigenüberwachung der Vorlieferanten sind vorzulegen.

Ausführung der Gehweg- und Straßenflächen in Betonsteinpflaster nach DIN 18318. Die Steine beispielsweise sind im gemischten Verband oder Reihe zu verlegen. Die Fugen sind im Abstand von 3-5mm mit Brechsand 0/3 bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überflüssiger Sand ist später zu entfernen.

Das Abrütteln der verlegten Steine muss mit einem Gummirollenrüttler oder einer Rüttelplatte mit Kunststoffschürze mit mind. 5000 Schwingungen/Minute erfolgen.

**Mustersteine sind dem AG vorzulegen.**

**Hersteller:**

**Harzer Betonwarenwerke**  
Rolf Pöthmann Handels GmbH  
Okerstraße 28  
38690 Goslar

Telefon 05324-8920  
Fax 05324-8969  
info@harzer-beton.de  
[www.harzer-beton.de](http://www.harzer-beton.de)



oder gleichwertig.

\_\_\_\_\_ qm

\_\_\_\_\_ €/qm

\_\_\_\_\_ €